

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen * (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F

Belagsverklebung

LOFEC Flächenheizung	Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SCHÖNOX FS			
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F			SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F
Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
				Einsatzbereich
Designbelag (LVT)	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	A1 - A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
PVC/CV, Kautschuk, Linoleum, Textil	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	A1 - A4 B1 - B3	ca. 200 - 280 g/m ² ca. 350 - 450 g/m ²	
LOFEC Flächenheizung	Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SCHÖNOX PARKETT 600			
				Einsatzbereich
Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 800 - 1300 g/m ²	

* Optional (wenn der Untergrund das fordert)

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.lofec-gmbh.de