

# Allgemeine technische Angaben

Alle Heizungen die sie brauchen. In Einer.

**lofec**  
Flächenheizung

## Lofec Thermo-Pac 4mm

zur thermischen Entkopplung auf mineralischen Untergründen und Fliesen

Artikelnummer: 2220004

## Lofec Thermo-Pac 9mm

zur thermischen Entkopplung auf mineralischen Untergründen und Fliesen

Artikelnummer: 2220004

Schichtdicke	4 mm (± 0,5 mm)
Format	1000 x 600 mm (± 1,0 mm)
Flächengewicht	7,2 kg/m <sup>2</sup> (± 5%)
Druckfestigkeit (DIN 53456)	11 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (DIN 53453)	2 N/mm <sup>2</sup>
Reißfestigkeit (DIN 53457)	6 N/mm <sup>2</sup>
Verkehrslastaufnahme	5,0 kN/m <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit (R-Wert)	$\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$
Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 11,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Brandverhalten DIN EN 13501-1	E (fl)
Anwendungsbereich	innen
Trittschalldämmung mit Massivparkett	ca. 15 dB <small>(Prüfstandswert nach DIN ISO 140-8: 1998, der zur Orientierung dient)</small>

Schichtdicke	9 mm (± 0,5 mm)
Format	1000 x 600 mm (± 1,0 mm)
Flächengewicht	7,2 kg/m <sup>2</sup> (± 5%)
Druckfestigkeit (DIN 53456)	11 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (DIN 53453)	2 N/mm <sup>2</sup>
Reißfestigkeit (DIN 53457)	6 N/mm <sup>2</sup>
Verkehrslastaufnahme	5,0 kN/m <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit (R-Wert)	$\lambda = 0,11 \text{ W/mK}$
Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 11,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Brandverhalten DIN EN 13501-1	E (fl)
Anwendungsbereich	innen
Trittschalldämmung mit Massivparkett	ca. 15 dB <small>(Prüfstandswert nach DIN ISO 140-8: 1998, der zur Orientierung dient)</small>



Lofec GmbH

Freiherr-Vom-Stein-Weg 15 - 72108 Rottenburg am Neckar

Tel. 07472 931524-0 - [www.lofec-gmbh.de](http://www.lofec-gmbh.de) - [info@lofec-gmbh.de](mailto:info@lofec-gmbh.de)



# Allgemeine technische Angaben

Alle Heizungen die sie brauchen. In Einer.

**lofec**  
Flächenheizung

## Wichtige Hinweise:

### ● Vorbemerkungen

Es wird empfohlen, die Verlegeanleitung unbedingt vor der Installation der Lofec Flächenheizung sorgfältig und vollständig durchzulesen. Unsere Montage- und Einbauhinweise sind Informationen für den verarbeitenden Fachbetrieb. Sie dienen zur Unterrichtung und Beratung und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Wegen der Vielzahl der möglichen Einbausituationen, der baulichen Beschaffenheit und der verwendeten Materialien, stellen diese Montage- und Einbauhinweise keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes in der jeweiligen Einbauart im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

### ● Grundlagen

Die Lofec Flächenheizung sind für die Integration in Wände, Decken, und Boden im Innenbereich von Gebäuden vorgesehen. Dabei sind die Grundlagen der Verwendung, die einschlägigen Vorschriften und Normen, die für das jeweilige Bauteil gelten, zu beachten. Der Einsatz der Lofec Flächenheizung außerhalb der beschriebenen, vorgesehenen Verwendung führt zum Verlust der gesetzlichen Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, sowie eventuell zugesagter Garantieansprüche.

### ● Sachgemäße Lagerung und Transport

Die Lofec-Produkte sind stets trocken zu lagern. Die Lagertemperatur kann zwischen 5°C und 35°C liegen. Unsachgemäßer Transport und Lagerung kann zu Schäden am Lofec-Produkt führen. Die Kartons dürfen in keinem Fall geworfen bzw. auf den Außenkanten hart abgestellt werden.

### ● Bedingungen auf der Baustelle

In Anlehnung an die besonderen Hinweise der jeweiligen Gewerke, z.B. Aus- und Trockenbau sowie Malerhandwerk, und das Bodenlegerhandwerk muss die entsprechende Verlegereife der Baustelle gewährleistet sein.

So sind angemessene Bedingungen in Bezug auf Feuchtigkeit (Estrich) oder Hitze (z.B. durch Gussasphalt) einzuhalten. Die Verarbeitung der Lofec Flächenheizung darf erst erfolgen, wenn keine größeren Längsänderungen der Oberflächen infolge von Feuchte- und/oder Temperaturänderungen mehr zu erwarten sind.

### ● Eignung des Einbaustandorts

Bei der Wahl des Einbaustandortes sind mögliche Einflüsse auf die Bauphysik (Statik, Wärmeschutz, Brandschutz, Schallschutz) zu beachten wie die DIN EN 4103 und DIN EN 4109 sowie die einschlägigen Merkblätter der Verbände und Gesellschaften des deutschen Bauwesens. Der Untergrund muss den Anforderungen z.B. der DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ oder VOB DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel und rissfrei, sowie zug und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter [www.lofec.de](http://www.lofec.de).

Lofec GmbH

Freiherr-Vom-Stein-Weg 15 - 72108 Rottenburg am Neckar

Tel. 07472 931524-0 - [www.lofec-gmbh.de](http://www.lofec-gmbh.de) - [info@lofec-gmbh.de](mailto:info@lofec-gmbh.de)

